

TECHNISCHES DATENBLATT

Die mattschwarze Massivholzfassade!



03/2021

Profilhölzer aus ausgewählter Weißtanne mit feinem Bandsägeschnitt. Allseitig im Woodtint-Verfahren veredelt. Dabei durchfärbt ein flüssiger Farbstoff die Holzfasern, ohne einen Beschichtungsfilm aufzubauen.

Oberfläche und Eigenschaften

- Authentisch - matt! Der natürliche Charakter des Holzes bleibt erhalten.
Ohne „künstlichen“ Beschichtungsfilm
- Woodtint-Verfahren - Farbstoff dringt ins Holz ein. Nicht filmbildend, kein Abplatzen der Oberfläche.
- Pflegeleicht, einfache und kostengünstige Renovierung. (Lasurflächen sind Wartungsflächen)
- Zertifizierte Nachhaltigkeit - entspricht dem Bewertungssystem-Nachhaltiges-Bauen BNB 1.1.6, QN1 und QN erfüllt 75 %
- Wirkstofffrei, auf Wunsch mit Schutz gegen oberflächlichen Pilzbefall

Holzart

Ausgewählte Weißtanne, elastisch und belastbar, harzfrei, tränkfähig und wetterbeständig. Das Holz der Weißtanne überzeugt seit Jahrhunderten durch viele positive Eigenschaften.

Holzeigenschaften

Holzgüte und Sortierung

- Selekt, astarme Qualität, fest verwachsene Äste
- Premium keilgezinkt, astfreie Qualität
- Premium im Prinzip astfrei, Punktäste können auftreten

Die Weißtanne

Die Weißtanne ist frei von Harzgallen und ermöglicht dadurch eine Oberflächenveredelung von höchster Beständigkeit. Gerade bei Schwarz und der damit verbundenen Aufheizung, ist ein unschöner Harzaustritt bei der Weißtanne unmöglich.

Feiner Bandsägeschnitt

Die Rauigkeit bietet eine hervorragende Verankerung des Anstrichs. Der raue Untergrund nimmt deutlich mehr Anstrich auf (erhöhte Schutzwirkung). Die Struktur unterstreicht den natürlichen Charakter des Holzes. Der feine Bandsägeschnitt trennt das Holz entlang dem natürlichen Faserverlauf. Vergleichbar wie bei gespaltenem Holz werden so weniger Öffnungen der Holzfasern (Kapillare) geschaffen und dadurch die Anfälligkeit für Schädlinge reduziert.

Wartung/Pflege

Dura Akzent-Fassaden sind Lasurfassaden und damit Wartungsflächen. Als Wartung muss die Fassade mindestens einmal jährlich auf Beschädigungen geprüft werden. Werden bei der Wartung Abwitterung festgestellt, muss die Fassade zeitnah überarbeitet werden. Dazu genügt meist ein einfacher Anstrich, ohne große Schleifarbeiten. Nähere Details entnehmen Sie der Dura Akzent Wartungs- und Pflegeanleitung.

Für die Überarbeitungsintervalle gelten die Angaben nach Bundesverband für Farbe und Sachwertschutz BFS Merkblatt Nr. 18. Für Lasurfassaden, je nach Klimabedingung und Konstruktion ab 3 Jahre.

TECHNISCHES DATENBLATT

Die mattschwarze Massivholzfassade!



04/2019

Besondere Hinweise

- Lagerung und Montage gemäß Fachregeln des Zimmerhandwerks, bzw. Montageanleitung unter www.dura-siding.de.
- Anwendungsbereich, für Innen- und Außenwandbekleidungen. Wird auf Wunsch ein Filmschutz eingebaut, kann Dura Akzent nur als Außenwandbekleidung nach DIN68365 verbaut werden.
- Abfallschlüsselnummer 170201, mit Filmschutz 170204.
- Die vorstehenden Angaben wurden nach dem neuesten Stand der Entwicklung und Anwendungstechnik zusammengestellt und enthalten allgemeine, beratende Hinweise. Sie beschreiben unsere Produkte beim bestimmungsgemäßen sowie sach- und fachgerechten Gebrauch und informieren über deren Verarbeitung sowie Anwendung. Sie entbinden den Verarbeiter dieser Qualität nicht von seiner allgemeinen Sorgfaltspflicht und von der Beachtung üblicher technischer Regeln in Bezug auf den Stand der Technik.
- **Im Zweifelsfall wenden Sie sich an die anwendungstechnische Beratung, Telefon 0751 4004-331/-332.**
- **Mit Erscheinen einer aktualisierten Neuauflage verlieren alle vorherigen Ausgaben Ihre Gültigkeit!**